



DAFA ExFoil™ karmfolie

Med DAFA ExFoil karmfolie sikrer du en enkel og sikker montering av dampsperre på alle fire sider av lysninger/vinduer.

Garanti.

Valget av folie avgjør om DAFAs funksjons- og produktgaranti dekker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsproduktene følger den valgte foliens garantiperiode.

DAFA ExFoil karmfolie brukes til innvendig tetning ved montering av vinduer og dører.

Produktfordeler

- Lukk lysningen hele veien rundt, i ett stykke.
- DAFA ExFoil karmfolie er langt mer byggbar enn med en alminnelig PE-folie, noe som gjør monteringen enklere.
- Med armeringsnettet er DAFA ExFoil karmfolie langt sterkere enn en PE-folie.
- Større sikkerhet under montering.
- Godt feste og har høy slitte- og rivestyrke
- DAFA ExFoil karmfolie er montert med butyl og tape, noe som letter arbeidsgangen betydelig.
- Kleber på betong og tre.
- Enkelt, raskt og sikkert.
- DAFA ExFoil karmfolie er registrert i databasen for byggeprodukter som kan brukes i svanemerkede bygg.

DAFA ExFoil karmfolie sikrer en damp tett løsning i konstruksjonen. Mange overlappinger og håndskårne foliekanter øker risikoen for dårlig resultat. Med DAFA ExFoil karmfolie sikrer du en enkel og sikker montering av dampsperre på alle fire sider av lysninger/vinduer.



DAFA ExFoil karmfolie med 2 x dobbel lim og med dobbel lim og butyl.

Den ene typen DAFA ExFoil karmfolie er forhåndsmontert med henholdsvis butyl og tape, slik at den passer til ru overflater som betongelementer, gassbetong og tre. Butylen er ekstra kraftig og sikrer en god klebeevne. Den andre typen DAFA ExFoil karmfolie er spesielt velegnet til montering på ny eller eksisterende dampsperre, ved hjelp av to formonterte baner med dobbeltsidig tape.

Viktig ved montering av DAFA ExFoil karmfolie

- Underlaget skal rengjøres grundig før montering. Bruk ev. en støvsuger. En kost er ikke nok.
- Feste garanteres kun på ubehandlet betong og tre.
- Ved bruk på andre materialer bør test utføres først.



DAFA ExFoil karmfolie er CE-merket etter EU-standard EN 13984.

Bredde/type	Innhold per krt./rl.	DAFA-varenr.	EAN-nr.	DB-nr.
200 mm med dobb. lim og butyl	1 rl per krt = 50 m	620036874	5705636473277	2084543
300 mm med dobb. lim og butyl	1 rl per krt = 50 m	620036875	5705636473284	2084544
400 mm med dobb. lim og butyl	1 rl per krt = 50 m	620036584	5705636471518	2084545
250 mm med 2 x dobb. lim	1 rl per krt = 50 m	620036876	5705636473260	2084541
410 mm med 2 x dobb. lim	1 rl per krt = 50 m	620036582	5705636471488	2084542

DAFA ExFoil karmfolie

Tekniske spesifikasjoner for folie

Materiale

Første lag	Funksjonsfolie	Polyetylen
Andre lag	Armeringsnett	Polypropylen
Tredje lag	Vlies	Polypropylen
Vekt	140 g/m ²	
Damp tetthet i sd-verdi/Z-verdi	> 10 m (-0/+3) / > 55 GPa s m ² /kg	
Brannklasse	E	
Farge	Hvit transparent	
Slitestyrke (langs/tvers)	> 300 / > 200 N / 50 mm	
Rivestyrke (langs/tvers)	> 200 / > 200 N / 50 mm	
Bruddforlengelse (langs/tvers)	> 10 % / > 10 %	

Tekniske spesifikasjoner for tape

Tykkelse	Papir + lim	0,26 mm
Flatevekt	Lim	280 g/m ²
Peel-verdi	AFERA 5001	35 N / 25 mm
Temperaturbestandighet	-40 °C til +100 °C	
Avtrekkspapir	Blått, silikonisert	
Lim	Godkjent for skjøting av dampsperrfolie iht. DS/ EN 13984	Akryl

Tekniske spesifikasjoner for butyl*

Vektfylde	DIn 53479 B	1,34 g/m ³
Slitestyrke	1800 peel-verdi Shear-verdi	30 N/cm 21 N/cm
Rivestyrke	Kraft målt ved 20 % kompresjon av materialet	5 N/cm ²
Temperaturbestandighet	-40 °C til +100 °C	
Oppbevaring	Oppbevar tørt, mellom +5 °C og +25 °C og beskyttet mot UV-stråler	

* Feste garanteres kun på betong og tre. Må ikke monteres på aluminium/metall eller kompositt/plastmaterialer.

