


DAFA ExFoil™ fönster folie



Garanti.

Valet av folie avgör om DAFA:s funktions- och produktgaranti gäller i 15 eller 30 år. Alla tillbehörsprodukter har samma garantiperiod som den valda folien.

Med DAFA ExFoilfönster folie kan du enkelt och säkert montera ångspärrar på alla fyra fog-/fönstersidor.

DAFA ExFoil fönster folie används till invändig tätning vid montering av fönster och dörrar.

Produktfördelar

- Sluter fogen, hela vägen runt, i ett enda stycke.
- DAFA ExFoil fönster folie är mycket enklare att bygga med än vanlig PE-folie, vilket ger en enklare montering
- Tack vare armeringsnätet är DAFA ExFoil fönster folie mycket starkare än en PE-folie.
- Säkrare montering.
- Spikbeständig och med hög drag- och rivhållfasthet
- DAFA ExFoil fönster folie monteras med butyl och tejp, vilket underlättar arbetsgången avsevärt.
- Fäster på betong och trä.
- Enkelt, snabbt och säkert.
- DAFA ExFoil fönster folie är registrerad i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta konstruktioner.

DAFA ExFoil-fönster folie säkerställer en ångtät lösning i konstruktionen. Många överlappningar och handskurna foliekanter ökar risken för ett dåligt slutresultat. Med DAFA ExFoil fönster folie kan du enkelt och säkert montera ångspärrar på alla fyra fog-/fönstersidor.



DAFA ExFoil fönster folie med 2 x dubbelhäftande tejp respektive dubbelhäftande tejp och butyl.



Den ena typen av DAFA ExFoil fönster folie har butyl eller tejp förmonterat för att fästa på grova ytor som betongelement, gasbetong eller trä. Butylbandet är extra kraftigt och säkerställer god vidhäftning. Den andra typen av DAFA ExFoil fönster folie är särskilt lämpad för montering på nya eller befintliga ångspärrar med hjälp av två förmonterade rader dubbelhäftande tejp.

Viktigt vid montering av DAFA ExFoil fönster folie

- Underlaget måste rengöras noggrant före monteringen. Använd ev. en dammsugare. Avsopning räcker inte.
- Vidhäftning garanteras endast på obehandlade betong- eller träytor.
- Vid användning på andra material bör du först göra ett test.



DAFA ExFoil fönster folie är CE-märkt enligt EU-standard SS-EN 13984.

Bredd/typ	Innehåll per förp./rulle	DAFA-art.nr	EAN-nr	DB-nr
200 mm med limskikt och butylband	1 rulle per förp. = 50 m	620036874	5705636473277	2084543
300 mm med limskikt och butylband	1 rulle per förp. = 50 m	620036875	5705636473284	2084544
400 mm med limskikt och butylband	1 rulle per förp. = 50 m	620036584	5705636471518	2084545
250 mm med 2 x limskikt	1 rulle per förp. = 50 m	620036876	5705636473260	2084541
410 mm med 2 x limskikt	1 rulle per förp. = 50 m	620036582	5705636471488	2084542

DAFA ExFoil fönster folie

Tekniska specifikationer folie

Material

Skikt 1	Funktionsfolie	Polyeten
Skikt 2	Armeringsnät	Polypropylen
Skikt 3	Fleece	Polypropylen
Vikt	140 g/m ²	
Ångtäthet i Sd-värde / Z-värde	> 10 m (-0/+3) / > 55 GPa s m ² /kg	
Brandklass	E	
Färg	Vit transparent	
Draghållfasthet (längs-/tvärlid)	>300 / >200 N/50 mm	
Rivhållfasthet (längs-/tvärlid)	>200 / >200 N/50 mm	
Brottförlängning (längs-/tvärlid)	>10 % / >10 %	

Tekniska specifikationer för tejp

Tjocklek	Papper + tejp	0,26 mm
Ytvikt	Tejp	280 g/m ²
Peel-värde	AFERA 5001	35 N / 25 mm
Temperaturbeständighet	-40 °C till +100 °C	
Avdragspapper	Blått, silikoniserat	
Tejp	Godkänd för skarvning av ångspärrfolie enligt SS-EN 13984	Akryl

Tekniska specifikationer för butyl*

Vikt	DIN 53479 B	1,34 g/m ³
Draghållfasthet	1800 avflagningsvärde Skjuvningsvärde	30 N/cm 21 N/cm
Rivhållfasthet	Värde uppmätt vid 20 % komprimering av materialet	5 N/cm ²
Temperaturbeständighet	-40 °C till +100 °C	
Förvaring	Förvaras torrt, mellan +5 °C och +25 °C och skyddad mot UV-strålning	

* Vidhäftning garanteras endast på betong och trä. Får ej monteras på ytor av aluminium/metall eller komposit-/plastmaterial.

