

DAFA Butyl 200-fogmassa

Butyl 200 är en icke-härdande fogmassa som används för tätning av diverse konstruktioner.

Beskrivning

Butyl 200 är en icke-härdande fogmassa som används för tätning av diverse konstruktioner.

Användning

För tätning av diverse konstruktioner, där butylen används i en "klämd skarv". Det vill säga där det finns en mekanisk fastsättning (t.ex. mellan betonggolvet och bottenremmen). Fogmassan används bland annat i överlappande skarvar vid formgjutning till husvagnar samt för tätning av fogar och skarvar i takkonstruktioner.

OBS!

Kan inte användas som folielim utan mekanisk fastsättning. Här måste man använda DAFA folielim.

Egenskaper

- Färg: Ljusgrå
- Bra UV-beständighet
- Bra motståndskraft mot syror och alkaliska ämnen
- Ytan ska vara ren, torr och fri från olja och fett
- Kan förvaras i ett år (torrt och svalt, men frostfritt)

För mer information, kontakta vår kundservice på telefon: +45 87 47 66 66



Tekniska specifikationer

Material	Icke-härdande butylfogmassa
Temperaturbeständighet	- 40 °C till + 80 °C
Monteringstemperatur	+5 °C till +30 °C
Förvaring	1 år. Förvaras torrt och svalt, men frostfritt
Täthet	1,6g/cm ³
Motståndskraft	Bra UV-beständighet, bra motståndskraft mot syror och alkaliska ämnen
Färg	Ljusgrå

Typ/innehåll	Innehåll per kart.	DAFA art. nr	EAN nr	DB nr
Tube 310 ml.	25 stk.	233400100	5705636098944	7974765
Pose 600 ml.	11 ps.	620010694	5705636313764	1371824

