


DAFA Fleecetejp med delad baksida

En tejp med delad baksida för lufttät tätning av utsatta byggelement som trä, PVC, gips och mursten. Tejpen kan även spacklas och övermålas.



Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktion og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode

Användningsområde

Tätning- och bindtejp för skarvar, och som dessutom kan spacklas och övermålas.

Det unika limmet är särskilt väl lämpat för bindning och täckning av fogar mellan olika ytor som plywood, spånskivor och flexibla ångspärrmaterial. Produkten uppfyller de stränga kraven enligt EnEV (DIN 4108-7) gällande varaktig lufttätning i ångspärreduk.

Beskrivning av produkten

Limsystemets särskilt goda fästegenskaper ger en enastående vidhäftning och gör att tejpens fäster bra på opolära ytor och lågenergiytor. Fäster särskilt bra på PE-folie samt HDPE-, PP- och PE-fleece.

Den högkvalitativa PP-väven fungerar som en barriär som förhindrar att limmet absorberas i underlaget, vilket oftast sker på sommaren när det är varmt. PP-väven har utmärkt passform, krullar sig inte samt tål termisk utvidgning och rörelser i byggnaden. På så sätt skyddas tätningen bättre och håller betydligt längre.

Det unika limmet är en akrylblandning som behåller sina goda egenskaper när det utsätts för fukt och ånga, och förlänger på så vis tätningens förväntade livslängd, särskilt för byggmaterial som utsätts för utvidgningar och sammandragningar.



DAFA Fleecetejp



En tejp med delad baksida

Tekniska specifikationer

Material	PP-väv
Limsystem	Akrylblandning
Baksida	Silikonpapper, vitt
Tjocklek (utan beläggning)	0,55-0,60 mm (DIN EN 1942)
Beläggningens vikt	230-250 g/m ² (DIN EN ISO 536)
Limstyrka	≥ 30 n/25 mm (DIN EN 1939)
S _d -värde	9 m
Förlängning	≥ 50 n/25 mm; 40 % (DIN EN 14410)
Monteringstemperatur	Rekommenderat minimum: +5 °C kan monteras från -10 °C
Exponeringstid	Max 12 veckor
Temperaturbeständighet	-40 °C till +100 °C
Kondens- och vattenbeständighet	Mycket god
Förlängningsbeständighet	Mycket god

Mått	Split	Innehåll per förpackning	DAFA art. nr	EAN nr.	DB nr.
60 mm x 25 m	30/30 mm	10 rl.	620022979	5705636447773	1984833
100 mm x 25 m*	50/50 mm	6 rl.	620026531	5705636422015	1984837

LCA beräkning

Produkt	Enhet	GWP-total (A1-A3)
DAFA Fleecetejp	kg CO ₂ eq./m ²	1,07

* Beställningsvara. Minsta beställning 240 rullar



Ladda ner EPD här:
www.dafa-build.com/dk/epd
eller skanna QR koden

