

# DAFA Butyl 200 fugemasse

DAFA Butyl 200 er en ikke-hærdende fugemasse, der anvendes til tætning i diverse konstruktioner.

## Beskrivelse

DAFA Butyl 200 er en ikke-hærdende fugemasse, der anvendes til tætning i diverse konstruktioner.

## Anvendelse

Til tætning i diverse konstruktioner, hvor butylen anvendes i en "klemt samling", dvs. hvor der er en mekanisk fastgørelse (ex. mellem betongulv og bundrem). Anvendes bl.a. i overlappende samlinger samt tætning af fuger eller samlinger i tagkonstruktioner.

## Vigtigt!

Kan ikke anvendes som folieklæb uden mekanisk fastgørelse. Her skal DAFA folieklæb anvendes.

## Egenskaber

- Farve: Lys grå
- God UV-bestandighed
- God modstandsdygtighed overfor syrer og alkaliske stoffer
- Overflade skal være ren, tør og fri for olie og fedt
- 1 års opbevaring (tørt, køligt men frostfrit)
- DAFA Butyl 200 fugemasse er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Kontakt vores kundeservice for yderligere information på tlf.: +45 87 47 66 66



## Tekniske specifikationer

|                        |   |
|------------------------|---|
| Materiale              | Ikke-hærdede butylfugemasse   |
| Temperaturbestandighed | -40 °C til +80 °C   |
| Montagetemperatur      | +5 °C til +30 °C  |
| Opbevaring             | 1 år. Opbevares tørt, køligt og frostfrit.                                      |
| Vægtfylde              | 1,6 g/cm <sup>3</sup>   |
| Modstandsdygtighed     | God UV-bestandighed. God modstandsdygtighed over for syrer og alkaliske stoffer |
| Farve                  | Lys grå   |

| Type/indhold | Indhold pr. ks. | DAFA nr.  | EAN nr.       | DB nr.  |
|--------------|-----------------|-----------|---------------|---------|
| Tube, 310 ml | 25 tuber        | 233400100 | 5705636098944 | 7971765 |
| Pose, 600 ml | 12 poser        | 620010694 | 5705636313764 | 1371824 |

## LCA beregning

| Produkt        | Enhed                     | GWP-total (A1-A3) |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| DAFA Butyl 200 | kg CO2 eq./m <sup>2</sup> | 1,09              |

Nyhed



Hent EPD på DAFA Butyl 200 her:  
[www.dafa-build.com/dk/epd](http://www.dafa-build.com/dk/epd)  
 eller scan QR koden

06/2024

